

NOME NAME NOMBRE	CÓDIGO CODE CÓDIGO	PESO WEIGHT PESO		CONSTRUÇÃO CONSTRUCTION CONSTRUCCIÓN	LARGURA WIDTH ANCHO		VARIÁVEL VARIATION VARIACIÓN	ENCOLHIMENTO SHRINKAGE ENCOGIMENTO				COMPOSIÇÃO COMPOSITION COMPOSICIÓN	ELASTICIDADE STRETCH ELASTICIDAD
		oz	g/m2		in	m		TRAMA WEFT TRAMA	URDUME WARP URDUMBRE				
Palaio	62959	8	278	Cetim Satin Satén	59	1,50	+3cm	-10%	+2%	-2%	+2%	72% Algodão 25% Poliéster 3% Elastano 72% Cotton 25% Polyester 3% Elastane 72% Algodón 25% Poliester 3% Elastano	40%
Sulu	62986	8	283	Cetim Satin Satén	59	1,50	+3cm	-10%	+2%	-2%	+2%	72% Algodão 25% Poliéster 3% Elastano 72% Cotton 25% Polyester 3% Elastane 72% Algodón 25% Poliester 3% Elastano	40%
Egeu	62987	8	280	Cetim Satin Satén	59	1,50	+3cm	-12%	+2%	-2%	+2%	72% Algodão 25% Poliéster 3% Elastano 72% Cotton 25% Polyester 3% Elastane 72% Algodón 25% Poliester 3% Elastano	40%
Island	62988	9	298	Cetim Satin Satén	59	1,50	+3cm	-10%	+2%	-2%	+2%	72% Algodão 25% Poliéster 3% Elastano 72% Cotton 25% Polyester 3% Elastane 72% Algodón 25% Poliester 3% Elastano	40%
Niagan Mega Power	63018	8	268	Sarja 3X1 3/1 RH Twill Sarga 3/1 D	61	1,55	+3cm	-15%	+2%	-2%	+2%	72% Algodão 25% Poliéster 3% Elastano 72% Cotton 25% Polyester 3% Elastane 72% Algodón 25% Poliester 3% Elastano	50%
Málaga	63023	8	271	Cetim Satin Satén	59	1,50	+3cm	-10%	+2%	-2%	+2%	72% Algodão 25% Poliéster 3% Elastano 72% Cotton 25% Polyester 3% Elastane 72% Algodón 25% Poliester 3% Elastano	40%
Capelas	63030	8	270	Cetim Satin Satén	59	1,50	+3cm	-10%	+2%	-2%	+2%	72% Algodão 25% Poliéster 3% Elastano 72% Cotton 25% Polyester 3% Elastane 72% Algodón 25% Poliester 3% Elastano	40%
Firenze	63031	7,5	255	Sarja 3X1 3/1 RH Twill Sarga 3/1 D	59	1,50	+3cm	-12%	+2%	-2%	+2%	72% Algodão 25% Poliéster 3% Elastano 72% Cotton 25% Polyester 3% Elastane 72% Algodón 25% Poliester 3% Elastano	40%
Luso Mega Power	63032	8	265	Sarja 3X1 3/1 RH Twill Sarga 3/1 D	59	1,50	+3cm	-13%	+2%	-2%	+2%	72% Algodão 25% Poliéster 3% Elastano 72% Cotton 25% Polyester 3% Elastane 72% Algodón 25% Poliester 3% Elastano	45%
Tório Mega Power	63035	8,5	286	Sarja 3X1 3/1 RH Twill Sarga 3/1 D	56	1,42	+3cm	-15%	+2%	-2%	+2%	72% Algodão 25% Poliéster 3% Elastano 72% Cotton 25% Polyester 3% Elastane 72% Algodón 25% Poliester 3% Elastano	55%
Mónaco	63066	10	347	Sarja 3X1 3/1 RH Twill Sarga 3/1 D	57	1,45	+3cm	-12%	+2%	-2%	+2%	90% Algodão 7% Elastomultiéster 3% Elastano 90% Cotton 7% Elastomultiester 3% Elastane 90% Algodón 7% Elastomultiester 3% Elastano	35%
Mille	63087	9	300	Cetim Satin Satén	58	1,48	+3cm	-10%	+2%	-2%	+2%	72% Algodão 25% Poliéster 3% Elastano 72% Cotton 25% Polyester 3% Elastane 72% Algodón 25% Poliester 3% Elastano	30%
Gilles	63090	9,5	325	Sarja 3X1 3/1 RH Twill Sarga 3/1 D	55	1,40	+3cm	-13%	+2%	-2%	+2%	90% Algodão 8% Elastomultiéster 2% Elastano 90% Cotton 8% Elastomultiester 2% Elastane 90% Algodón 8% Elastomultiester 2% Elastano	45%
Kolon	63091	9,5	325	Sarja 3X1 3/1 RH Twill Sarga 3/1 D	55	1,40	+3cm	-13%	+2%	-2%	+2%	90% Algodão 8% Elastomultiéster 2% Elastano 90% Cotton 8% Elastomultiester 2% Elastane 90% Algodón 8% Elastomultiester 2% Elastano	45%
Moods Fashion Fit	80696	8	280	Sarja 3X1 3/1 RH Twill Sarga 3/1 D	59	1,50	+3cm	-16%	+2%	-2%	+2%	98% Algodão 2% Elastano 98% Cotton 2% Elastane 98% Algodón 2% Elastano	55%
Lucca Deluxe	80947	8	282	Sarja 3X1 3/1 RH Twill Sarga 3/1 D	58	1,48	+3cm	-16%	+2%	-2%	+2%	98% Algodão 2% Elastano 98% Cotton 2% Elastane 98% Algodón 2% Elastano	55%

Obs.: Em caso de dúvidas, em relação às especificações técnicas, favor contatar nosso depto de qualidade através de seu representante ou pelo e-mail: [qualidade@nicolettitextil.com.br](mailto:qualidade@nicolettitextil.com.br).